



## PRODUKTSPEZIFIKATION Kollektion CM2 CON.CREA.

Lieferung von ARIOSTEA Feinsteinzeugfliesen.

### 1. Eigenschaften von Produkten und Bearbeitungsverfahren

Feinsteinzeugfliesen – Gruppe Bla - die frostsicher, nicht aufsaugend, beständig gegen Chemikalien sind. Trockengepresste keramische Fliesen, die aus Bindungen mit wertvollen natürlichen atomisierten Rohstoffen (Kaolinmineralien, Feldspat) bestehen und durch ein Sinterverfahren bei sehr hohen Temperaturen mechanisch widerstandsfähig gemacht werden.

### 2. Konformität zu den Normen

Das Material in Übereinstimmung mit den Anforderungen der anwendbaren europäischen und internationalen EN 14411 Anl. G/ISO 13006 Anl. G Normen soll die folgenden technischen Eigenschaften erfüllen:

ISO 10545-2 (Abmessungen)  
ISO 10545-3 (Wasseraufnahme)  
ISO 10545-4 (Biegefestigkeit)  
ISO 10545-6 (Widerstand gegen tiefen Verschleiß)  
ISO 10545-8 (Wärmeausdehnungskoeffizient)  
ISO 10545-9 (Temperaturwechselbeständigkeit)  
ISO 10545-12 (Frostbeständigkeit)  
ISO 10545-13 (Beständigkeit gegen Chemikalien)  
ISO 10545-14 (Fleckbeständigkeit)  
und der Güteanforderung laut DIN 51094 (Lichtbeständigkeit) entsprechen.

Die Beibehaltung dieser Eigenschaften wird durch das von ARIOSTEA eingeführte System zur Qualitätssicherung gewährleistet und laut der Norm **ISO 9001:2015** zertifiziert.

Unser Unternehmen gewährleistet auch die ständige Einhaltung der geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Mitarbeiter durch das Managementsystem **OHSAS 18001**.

Fliesen aus Feinsteinzeug mit geringer Umweltbelastung und ebenfalls eine Politik zur ständigen Verbesserung der Umwelt- und Energieleistung um die Verschwendung nicht erneuerbarer Ressourcen zu reduzieren, auch dank dem Einsatz von natürlichen Rohstoffen, die nicht ökologisch wertvoll sind.

Zu diesem Zweck hat das Unternehmen die Umwelt- und Energiemanagementsysteme aufgebaut, die laut der Norm **ISO 14001:2015** und **ISO 50001:2011** zertifiziert wurden und ist dem Europäischen Union System „**UMWELTMANAGEMENT**“ in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung **EMAS** beigetreten.

Die Fliesen aus Feinsteinzeug wurden von einer unabhängigen Außenstelle geprüft und somit ihre Konformität in Übereinstimmung mit den **LEED\_BREEAM** Anforderungen bestätigt.

### 2. Handelsbezeichnung des Produkts

<b>Unternehmen</b>	Ariostea
<b>Kollektion</b>	CM2 CON.CREA.
<b>Produkt</b>	CM2 CLOUD; CM2 DOVE GREY; CM2 EARTH; CM2 INK; CM2 TALC
<b>Format in mm</b>	1200x600; 600x600
<b>Oberfläche</b>	Antiscivolo
<b>Dicke in mm</b>	20,0

## ABMESSUNGEN

Das Material wird in Monokaliber geliefert.

Sollmasse mms	Durchschnittliche Fabrikationsmasse mms
1200x600	1195,8x595,8
600x600	595,8x595,8

## 4. Technische Eigenschaften und Produktmarke

Technische Eigenschaft	Normen oder Prüfmethode	In den Normen vorgeschriebener Wert	Ariosteal Mittelwert
Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤0,5%	<0,1%
Länge und breite	ISO 10545-2	±0,6%	±0,1%
Stärke		±5%	±5,0%
Kantengeradheit		±0,5%	±0,1%
Rechtwinkligkeit		±0,5%	±0,1%
Ebenflächigkeit		±0,5%	±0,2%
Bruchmodul (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	49 N/mm <sup>2</sup>
Widerstand gegen tiefen	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8	Verfügbares Prüfverfahren	6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Verfügbares Prüfverfahren	beständig
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Kein Muster darf einen erheblichen Bruch oder Abweichungen aufweisen	konform
Chemikalienfestigkeit* - Haushaltübliche Reinigungsmittel - Salz für Poolwasser	ISO 10545-13	Min. Klasse B	konform
Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Verfügbares Prüfverfahren 1<X≤5	konform
Lichtechtheit der Farben	DIN 51094	Kein Muster darf erheblichen Farbabweichungen aufweisen	Muster bleiben unverändert
Feuerbeständigkeit	Entscheidung 96/603/CE nicht notwendig	-----	A1 – A1 <sub>FL</sub>

(\*) Zeichnerklärung: Mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten.

Datum: 06-2019